

EMÜLZER EPOXY COAL TAR 85/15

KATRAN ESASLI EPOKSİ BOYA

TANIMI:

Katran-Epoksi esaslı, çift komponentli, solventsiz, düşük viskoziteli boya ve yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Metal, beton, ahşap ve benzeri malzemelerin üzerine, koruma ve su yalıtımı amaçlı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

BİLEŞİM	:A+B (epoksi+sertleştirici)
RENK	:Siyah
KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)	:17:3
KATI MADDE ORANI	:% 100
UYGULAMA SICAKLIĞI	:10-35°C
ÖZGÜL AĞIRLIĞI	:20°C de 1,35 gr/cm ² (±0,01)
KULLANILABİLİRLİK SÜRESİ	:60 Dakika (20°C'de,%50 RH)
DOKUNMA KURULUĞU	:4 Saat
YAYA TRAFİĞİ	:12 Saat
SON KÜRLENME	:7 Gün

AVANTAJLARI:

Solventsizdir. Kapalı alanlarda kullanılabilir.
Uygulandığı beton, metal ve benzeri yüzeylerdeki gözenekleri doldurur.
Kullanımı kolay, kürlendikten sonra sağlam ve sert bir boyadır.
Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
Üzerine uygulanacak poliüretan malzemeler için zemin hazırlığı yaparak, mükemmel bir aderans sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey vakumlu süpürge ile toz, pas, yağ, kir gibi maddelerden arındırılır. Yüzeydeki serbest parçacıklar ve pas tamamen temizlenmelidir. Çatlaklar tamir edilmelidir. Derzlerin tamirati yapılmış olmalıdır. Yüzey nemi max.%4 olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler mekanik yöntemlerle pürüzlendirilmelidir.

UYGULAMA:

A bileşeni, kendi ambalajında, yaklaşık 1 dakika süre boyunca düşük devirli matkapla homojen hale getirildikten sonra B bileşeni eklenerek yaklaşık 3 dakika düşük devirli matkapla karıştırılmalıdır. Uygulama rulo, fırça veya püskürtme ile yapılmalıdır. Karışımın uygulanabilirlik süresi hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 60 dakikadır. Bu süre sıcak ortamda kısılır, soğuk ortamda uzar. Uygulanmış zemin 4-5 saat kadar sudan korunmalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanıldıktan hemen sonra sanayi tipi çözücülerle yapılır.

SARFIYAT:

Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak takribi ortalama sarfiyat her katta 0,300-0,450 kg/m²'dir.

DEPOLAMA-RAF ÖMRÜ:

35°C altında dondan korumalı olarak depolandığında orijinal ambalajında bekleme süresi 1 yıldır.

AMBALAJ:

8,5 + 1,5 kg set
17 + 3 kg set

UYARILAR:

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)
Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.(S 3/15)
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.