

EMÜLZER PUR-WET HİBRİT MASTİK

TEK BİLEŞENLİ HİBRİT MASTİK

TANIMI:

Hibrit-poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, tiksotropik, nemli yüzeylere de uygulanabilme özelliğine sahip, kullanıma hazır mastiktir.

KULLANIM ALANLARI:

Beton, taş, eternit, alüminyum, cam, bakır, seramik, çelik malzemelerin üzerinde, yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde, teras çatılarda, soğuk hava depolarında, suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

RENK	: Gri, beyaz, siyah
ESASI	: Hibrit
KABUK OLUŞTURMA	: 45 dak. (23 °C/ %50 bağıl nemde)
KÜR ZAMANI	: 3 saat (3 mm kalınlık için)
ISI DAYANIKLILIĞI	: -40°C / +85°C
SHORE A SERTLİĞİ	: 30
KATI MADDE ORANI	: % 100
UYGULAMA SICAKLIĞI	: +5°C ile 35°C arasında
YOĞUNLUK	: 1.30 g/cm ³
GERİLME DİRENCİ	: 1.1 [N/mm ²]
KOPMADA UZAMASI	: 450 (%)
ÇEKME MUKAVEMETİ	: >1 MPa

AVANTAJLARI:

Nemli ve ıslak yüzeylere uygulanabilirlik.
Beton, ahşap, seramik, cam, alüminyum, çelik ve çinko gibi birçok farklı yüzeye mükemmel yapışma.
Mükemmel işlenebilirlik ve hızlı kuruma özelliği.
Uygulandığında eksiz, su geçirmez ve koruyucu bir tabaka oluşturur.
5°C ile +35°C sıcaklık aralığında uygulanabilme özelliği.
Aderansı yüksektir. Astar uygulaması gerektirmez. Eski kaplamalara dahi mükemmel yapışır.
Yaşlanmaya, küfe ve hava koşullarına karşı son derece mukavimdir. Başlangıç özelliklerini yıllarca korur.
Tek bileşenli, kullanması kolay, elastik bir malzemedir.
UV'den etkilenmeyen reçinelerden imal edildiğinden dolayı, güneş ışınlarına dayanıklıdır.
Daimi elastik olduğundan, uygulanan yüzeylerde daha sonra çatlama görülmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyin, temiz, sağlam ve her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir. Yüzeyin nemli ya da ıslak olması problem oluşturmaz!

UYGULAMA:

PUR-WET MASTİK kullanıma hazır bir malzemedir. Kullanılmaya başlamadan önce kartuşun ağzı kesilip plastik uç takılır. Plastik ucun ağzı uygulama alanına göre kesildikten sonra kartuş tabancaya yerleştirilir. Derzin, boşluk kalmayacak şekilde doldurulmasına dikkat edilmelidir.

ALET TEMİZLİĞİ:

Aletler kullanıldıktan hemen sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr



SARFIYAT:

Derz Geniřliđi (mm)	Derz Derinliđi (mm)	Derz Uzunluđu (m) 280 mL kartuř
5	5	~12
10	6	~5
20	10	~1,5

DEPOLAMA-RAF ÖMRÜ:

Açılmamıř orijinal ambalajında, oda sıcaklıđında ve dondan korumalı olarak depolandıđında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 1 yıldır. Açılan ambalajın tamamı tüketilmelidir.

AMBALAJ:

Net 280 mL Kartuř

UYARILAR:

Serin yerde muhafaza ediniz.

Direkt güneř iřiđından ve sıcaktan uzak tutunuz.

Çocukların ulaşamayacađı yerde tutunuz.

Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Bu teknik bülten genel řartlar dikkate alınarak hazırlandıđından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliđinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

